TITAN YACHT
VERNIS POLYURETHANNE + ACRYLIQUE

DESCRIPTION

Vernis super brillant à deux composants, avec des filtres pour les rayons U.V., pour l'usage intérieur et extérieur. Très résistant à l'action des agents chimiques, tels que graisses, essence, gazole, etc. spécialement en ambiance marine. Très dur et avec grande élasticité et rétention du brillant, très résistant à l'usure et aux lessivages. Ne jaunit pas.

CHAMPS D'APPLICATION

Intérieurs et extérieurs, pour la protection des surfaces en bois en ambiance marine, au dessus de la ligne de flottaison, tels que teck, iroko, sapin, contreplaqué marin, etc.

DONNÉES TECHNIQUES

Finition : Brillant
Couleur : Incolore
Densité : 1
Volume solide : 44 %
Point d'éclair : 35°C.
Rendement : 14 - 16 m²/L (30 - 35 microns secs)
Séchage : Au toucher : 2 heures. Total : 8 – 10 heures.
Nouvelle couche : 12 – 24 heures.
24 heures après la première couche, poncer légèrement avant l'application de la nouvelle.
Les variations de température, humidité, épaisseur etc., peuvent entraîner des changements dans le séchage, rendement etc.
Conditionnements : 750 ml.

MODE D'EMPLOI

La surface doit être poncée, exempte de sel, propre et sèche. Ne pas vernir en plein soleil ou avec de la rosée.

Méthodes d'application :	Pistolet à air	Rouleau	Brosse
Dilution d'orientation	10 – 20 %	5 – 10 %	5 – 10 %

Diluant : TITAN YACHT.
Epaisseur totale recommandée : 50 – 75 microns de film sec.
Nettoyage ustensiles : Diluant TITAN YACHT.
Proportion du mélange : mélanger étroitement 3 parts en volume de base avec 1 part de durcisseur, après 4 – 8 heures, et selon la température, le mélange s'épaissit.
Préparation des surfaces neuves :
- Bois : diluer la première couche avec 20 – 30 % de diluant TITAN YACHT. Poncer à mater entre les couches et finir avec 2 – 3 couches de vernis TITAN YACHT polyuréthanne + acrylique.
- Bois résineux : (teck, sapin, etc…) Laver avec le diluant TITAN YACHT pour éliminer la résine.

Revernir : Eliminer complètement le vernis crevassé ou détaché. Poncer à mater le vieux vernis et finir avec 2 – 3 couches de vernis TITAN YACHT polyuréthanne + acrylique.

PRÉCAUTIONS

Inflammable. Appliquer dans des zones bien aérées. Eviter l'inhalation prolongée et utiliser si nécessaire une protection des voies respiratoires.